


OPTOCAST Adhesives

For Opto-Electronics



光学接着剤 OPTOCAST

グレード	組成	比重 前	色	粘度 硬化前	屈折率	硬度 D	収縮率	せん断強度	Tg 後	硬化条件	被着体/用途	寿命
3408	エポキシ系		硬化前:ライトグレー 硬化後:ライトアンバー	40,000cps		D90	0.25%	6,800psi	150	予備硬化 325~380nm 照射 後硬化 熱硬化 110~130 (30分)	オプトエレクトロニクス用 電子部品	6ヶ月 -20
3410	エポキシ系		グレー (シリカ フィラー入) 硬化後 アンバー	100,000cps		92	0.07%	6,800psi	150	予備硬化 325~380nm 照射 後硬化 110~130 (30分)	オプトエレクトロニクス用 電子部品	6ヶ月 -20
3415	エポキシ系	1.90	グレー (シリカ フィラー入)	100,000cps		92	0.07%	9,000psi	150	予備硬化 325~380nm 照射 後硬化 110~130 (30分)	オプトエレクトロニクス用 電子部品	6ヶ月 -20
3505 3505HM	エポキシ系	1.12		300~500cps	1.5152nD20	88	< 0.5%		> 150	90秒 (60mw/cm ²) 2mil Thick 完全硬化 24時間	光ファイバ端末用	12ヶ月 ドライアイス輸送 開封後5日(25)
3514	エポキシ系	1.08 ~ 1.13	透明	500cps		86RexA		175psi	-10	UV only 1500mW/cm ² (スポット) 50mW/cm ² (ランプ)	オプトエレクトロニクス用 電子部品	3ヶ月 (20~25)
3514-8K	エポキシ系	1.08 ~ 1.13	うす黄色 (ミネラルフィラー入)	8,000cps		86RexA		175psi	-10		オプトエレクトロニクス用 電子部品	
3514-HM	エポキシ系	1.08 ~ 1.13	うす黄色 (ミネラルフィラー入)	55,000cps		86RexA		175psi	-10	UV & Heat 1500mW/cm ² (スポット) 50mW/cm ² (ランプ)	オプトエレクトロニクス用 電子部品	ポットライフ 3日 0 以下 6ヶ月 冷凍保存のこと
3553	エポキシ系	1.12	透明	~ 1,000cps	1.512	86RexD	0.30%	7,500psi	135 ~ 145	UV only	オプトエレクトロニクス用 電子部品	1年間 at25
3553HM	エポキシ系	1.12	透明	~ 1,000cps			0.30%	7,500psi	135 ~ 145	UV & Heat	オプトエレクトロニクス用 電子部品	6ヶ月 at0 ポットライフ5日 at25
3580	エポキシ系		透明	300cps	1.482(589nm)	85D			100	100mw/cm ² (ランプ) 10秒	光ファイバ、フォトニクス用	1年間 at25
3590	エポキシ系		透明	3,500cps	1.545(589nm)	84D			110	1500mw/cm ² (スポット硬化)	光ファイバ、フォトニクス用	1年間 at25

3400シリーズ	3400(低収縮、アライメント用)、3408(High Tg)、3410(低収縮)、3411、3415、3421
3500シリーズ	3505(オプトエレクトロニクス用)、3506(Low Tg)、3507、3524(ソフト)、3553(耐湿性)、3553UTF
3600シリーズ	熱硬化 3601(二液性)3602、3660(二液性)3663、3670
AC-3700シリーズ	UV/熱硬化 AC3723、AC3724、AC3741、AC3761(High Tg)、AC3762(金属/プラスチック)

サンスター技研株式会社

〒145-0063

東京都大田区南千束1-1-6 山本ビル

TEL:03-6426-1395 FAX:03-6426-1396

E-mail: info@u-vix.com